

## LUXAR® Isolierglas - Silverstar® EN plus

Die gute Wahl für deutlich verbesserte Transparenz von Isoliergläsern mit Wärmeschutz

<p><b>Vorbildliche Farbneutralität</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Lichtdurchlässigkeit &amp; stark reduzierter Spiegeleffekt durch LUXAR Entspiegelung</li> <li>• Mehr Spielraum bei der ästhetischen Gestaltung von Verglasungen moderner Gebäude</li> <li>• Attraktive Optik</li> <li>• Natürliche Farbwiedergabe</li> </ul>	<p><b>Effizienz in der Isolierglasherstellung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verzicht auf teure Kryptonfüllung</li> <li>• Geringere Kosten bei der Herstellung der Isoliergläser</li> <li>• Technologievorsprung durch tiefen U Wert</li> </ul>														
<p><b>Niedriger U-Wert 1.1 W/mK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehr geringer Energieverbrauch</li> <li>• Mehr Behaglichkeit</li> <li>• Weniger CO<sub>x</sub>- Stickoxid-Emissionen</li> </ul>	<p><b>Optimierter g-Wert</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzung der Sonneneinstrahlung für zusätzliche Wärmegewinnung</li> </ul>														
<p><b>Technische Daten</b></p> <p>LUXAR / 4mm Float / LUXAR SZR 16mm Silverstar EN plus / 4mm Float / LUXAR</p> <table border="0"> <tr> <td>Lichttransmission</td> <td>88%</td> </tr> <tr> <td>Lichtreflexion aussen</td> <td>3.5%</td> </tr> <tr> <td>g-Wert nach EN 419</td> <td>61 %</td> </tr> <tr> <td>U-Werte nach EN 673</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Luftfüllung</td> <td>1.4 W/mK</td> </tr> <tr> <td>Argonfüllung</td> <td>1.1 W/mK</td> </tr> <tr> <td>Farbwiedergabeindex</td> <td>98%</td> </tr> </table>	Lichttransmission	88%	Lichtreflexion aussen	3.5%	g-Wert nach EN 419	61 %	U-Werte nach EN 673		Luftfüllung	1.4 W/mK	Argonfüllung	1.1 W/mK	Farbwiedergabeindex	98%	<p><b>Abmessungen</b></p> <p>3 – 12 mm                      300.5 x 190 cm max.</p> <p><b>Optionen</b></p> <p>Float klar Extraweissglas Gefärbte Gläser (Grün-,Grau-,Bronceglas)</p> <p>Kombinierbar mit Schallschutz- und Sicherheitsfunktionen.</p>
Lichttransmission	88%														
Lichtreflexion aussen	3.5%														
g-Wert nach EN 419	61 %														
U-Werte nach EN 673															
Luftfüllung	1.4 W/mK														
Argonfüllung	1.1 W/mK														
Farbwiedergabeindex	98%														
<p>Überreicht durch</p>	 <p>Ungetrübte Sicht nach draussen mit LUXAR® Isoliergläsern</p>														